

## ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 4331

### БИКУТОП П 5 мм МОСТ

**ОПИС:** Еластомерна хидроизолациона лента за мостови, произведена од високо квалитетна битуменска маса, оплеменета со еластомери (SBS), со влошка од полиестерски филц. Од горната страна е заштитена со ситен минерален посип, а од долната со полиетиленска фолија или друг погоден материјал.

**СВОЈСТВА:** БИКУТОП П 5 мм МОСТ е усогласен со MKC EN 14695 и MKC EN 13707.

КАРАКТЕРИСТИКИ	ЕН МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
<b>Видливи недостатоци</b>	MKC EN 1850-1	-	<b>без видливи недостатоци</b>
<b>Влошка</b>	<b>полиестерски филц</b>		
<b>Површинска заштита</b>	<b>ситен минерален посип/полиетиленска фолија</b>		
<b>Должина</b>	MKC EN 1848-1	m	$\geq 10$
<b>Ширина</b>	MKC EN 1848-1	m	$\geq 1$
<b>Рамномерност</b>	MKC EN 1848-1	20 mm/10m	<b>одговара</b>
<b>Дебелина на лента</b>	MKC EN 1849-1	mm	$\geq 5$
<b>Водонепропустливост</b>	MKC EN 14694	-	<b>одговара</b>
<b>Сила на кинење надолжно / попречно</b>	MKC EN 12311-1	N/50 mm	$\geq 800/800$
<b>Издолжување при кинење надолжно / попречно</b>	MKC EN 12311-1	%	$\geq 40/40$
<b>Впивање на вода</b>	MKC EN 14223	%	$\leq 2$
<b>Содржина на еластомер битумен</b>	MKC У.М8.085	g/m <sup>2</sup>	$\geq 4200$
<b>Отпорност на високи температури</b>	MKC EN 1110	°C	$\geq + 110$
<b>Флексибилност на ниски температури</b>	MKC EN 1109	°C	$\leq - 20$
<b>Цврстота на врска (спој) на 23 °C</b>	MKC EN 13596 мостра према Тип3	N/ mm <sup>2</sup>	на 8 °C $\geq 0,7$ на 23 °C $\geq 0,4$

**ПРИМЕНА:** БИКУТОП П 5 мм МОСТ се применува за хидроизолација на мостови и други бетонски патни сегменти (паркиралишта, подземни гаражи, надвоздници, тунели и сл.). Се применува и за изведување на сите видови подземни и надземни хидроизолации, изолација на темели, покриви, тераси, базени.

**ВГРАДУВАЊЕ:** Битуменската лента се вградува со заварување по целата површина и преклоп на лентите 10cm.

**СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ:** Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитени од директно влијание на сонце. Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура  $\geq +5$  °C.

Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. **Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.**

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за деклариранот квалитет.