БИМ а.д. Свети Николе, Ул.Железничка 164, 2220 Свети Николе
Тел. ++38932 455 377; Факс: ++38932 455 478
Претставништво Скопје ++38902 3213 421
mail:komercija@bim.com.mk; www.bim.com.mk

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 4304

БИКУТОП В 3 мм

ОПИС: Еластомерна хидроизолациона лента произведена од високо квалитетна битуменска маса, оплеменета со еластомери (SBS), и влошка од стаклен воал, заштитена од двете страни со полиетиленска фолија или со друг погоден материјал.
СВОЈСТВА: БИКУТОП В 3 мм е усогласен со МКС EN 13969 и МКС EN 13707. Лентата има голема отпорност на стареење, отпорност на UV зраци, поднесува големи дилатирања на објектот, издржлив е на притисок од подземни води и има голем дифузен отпор.

КАРАКТЕРИСТИКИ	EN МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Влошка	**стаклен воал**		
Површинска заштита	**полиетиленска фолија/полиетиленска фолија**		
Должина	**МКС EN 1848-1**	**m**	**≥ 10**
Ширина	**МКС EN 1848-1**	**m**	**≥ 1**
Рамномерност	**МКС EN 1848-1**	**20 mm/10 m**	**одговара**
Дебелина	**МКС EN 1849-1**	**mm**	**3,0 ± 0,2**
Водонепропустливост	**МКС EN 1928**	**kPa**	**≥ 60**
Паропропустност	**МКС EN 1931**	**µ**	**20000**
Сила на кинење надолжно / попречно	**МКС EN 12311-1**	**N/50 mm**	**≥ 300/200**
Издолжување при кинење надолжно / попречно	**МКС EN 12311-1**	**%**	**≥ 2/2**
Отпорност на високи температури	**МКС EN 1110**	**°C**	**≥ + 110**
Флексибилност на ниски температури	**МКС EN 1109**	**°C**	**≤ - 15**
Отпорност на кинење на клинец: надолжно / попречно	**МКС EN 12310-1**	**N**	**≥ 70/70**
Реакција на оган	**МКС EN 13501-1**	**класа**	**E**
Содржина на опасни материи	**Анекс ЗА**	**-**	**не содржи**
Отпорност на хемикалии	**1847-13969 Анекс А**	**-**	**отпорен**

ПРИМЕНА: БИКУТОП В 3 мм се применува за изведување на сите видови подземни и надземни хидроизолации, изолација на темели, покриви, тераси, базени и слично. Погоден е за хидроизолација на секакви подлоги (бетон, челик, дрво и друго). Во системот на хидроизолација може да се комбинира со други видови на битуменски ленти.
ВГРАДУВАЊЕ: Битуменската лента се вградува со заварување по целата површина и преклоп на лентите 10cm.
СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитени од директно влијание на сонце. Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура ≥ +5 °C.
Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. **Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.**

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.