

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 0103

БИТ 20/30

ОПИС: **БИТ 20/30** е битумен за патишта.

СВОЈСТВА: **БИТ 20/30** ги задоволува барањата на МКС EN 12591.

КАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ	ЕДИНИЦА МЕРКА	УСЛОВИ според МКС EN 12591
Пенетрација на 25 °C	МКС EN 1426	1/10 mm	20 – 30
Точка на омекнување по ПК	МКС EN 1427	°C	55 – 63
Точка на кртост по FRASS	МКС EN 12593	°C	≤ - 5
Растворливост	МКС EN 12592	%	≥ 99,0
Точка на палење	МКС EN ISO 2592	°C	≥ 240
Отпорност на стареење на 163 °C			
Задржана пенетрација	МКС EN 12591	%	≥ 55
Зголемување на точката на омекнување		°C	≤ 8
Промена на маса		%	≤ 0,5

ПРИМЕНА: Се употребува како врзивно средство во асфалтните смеси од типот лиен асфалт.

ВГРАДУВАЊЕ: Се вградува по технологија за подготовка на соодветна асфалтна смеша.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се складира во резервоари, а се транспортира во топла состојба со автоцистерни.

За исправен транспорт одговорен е превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.