

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 0101

БИТ 50/70

ОПИС: **БИТ 50/70** е битумен за патишта.

СВОЈСТВА: **БИТ 50/70** ги задоволува барањата на МКС EN 12591.

КАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ	ЕДИНИЦА МЕРКА	УСЛОВИ според МКС EN 12591
Пенетрација на 25 °C	МКС EN 1426	1/10 mm	50 - 70
Точка на омекнување по ПК	МКС EN 1427	°C	46 - 54
Точка на кртост по FRASS	МКС EN 12593	°C	≤ - 8
Растворливост	МКС EN 12592	%	≥ 99,0
Точка на палење	МКС EN ISO 2592	°C	≥ 230
Отпорност на стареење на 163 °C			
Задржана пенетрација	МКС EN 12591	%	≥ 50
Зголемување на точката на омекнување		°C	≤ 9
Промена на маса		%	≤ 0,5

ПРИМЕНА: Се употребува како врзивно средство во асфалтни смеси од типот на асфалтен бетон и битуминизиран агрегат.

ВГРАДУВАЊЕ: Се вградува по технологија за подготовка на соодветна асфалтна смеса во асфалтните постројки, односно асфалтната база.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се складира во резервоари, а се транспортира во топла состојба со автоцистерни.

За исправен транспорт одговорен е превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.