



БИМ а.д. Свети Николе, Ул. Железничка 164, 2220 Свети Николе  
Тел. ++38932 455 377; Факс: ++38932 455 478  
Представништво Скопје ++38902 3213 421  
[mail:komercija@bim.com.mk](mailto:komercija@bim.com.mk); [www.bim.com.mk](http://www.bim.com.mk)

## ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 1101

### БМП

#### БИТУМЕНСКА МАСА ЗА ЛЕПЕЊЕ ПАРКЕТ

**ОПИС:** Хомогена смеса од оксидиран битумен и минерален полнител, во цврста состојба.

**СВОЈСТВА:** БМП ги задоволува барањата на МКС У.М3.244.

КАРАКТЕРИСТИКИ	МКС МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Содржина на битумен	У.М8.085	%	≥ 60
Содржина на полнител	Б.Х8.622	%	≤ 40
Точка на омекнување по ПК	Б.Х8.613	°C	≥ 85
Постојаност на висока температура: + 70 °C; 2 часа;	У.М8.085	mm	+ 70 °C
Постојаност на ниска температура: 0°C	У.М8.085	°C	0 °C
Таложење во загреана состојба на 180 °C	У.М8.085	%	≤ 10
Водонепропустливост 20 kPa; 8 часа	У.М8.085	kPa	водонепропустлив

**ПРИМЕНА:** БМП се користи за лепење паркет и други видови дрвени подни облоги.

**ВГРАДУВАЊЕ:** Битуменската маса за лепење паркет по топла постапка се нанесува на сува, чиста, обеспрашена и рамна површина. Најпрво подлогата се премачкува со основен премаз Битулит Б1. На исушениот основен премаз со изолаторска четка се нанесува растопената битуменска маса. Температурата на масата треба да биде 160 – 180°C . Потоа се пристапува кон положување на паркетот. Премачканата површина со битуменска маса не смее да се онечисти со прашина, дрвени струготини и сл..

**СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ:** Се складира во оригинална амбалажа, во покриен простор. За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.