

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 0201

ИБИТ 85/25

ИНДУСТРИСКИ БИТУМЕН 85/25 ВО ВРЕЌИ

ОПИС: оксидиран индустриски битумен во цврста состојба.
СВОЈСТВА: ИБИТ 85/25 ги задоволува барањата на EN 13304.

КАРАКТЕРИСТИКИ	ЕН МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ EN 13304
Пенетрација на 25 °C	EN 1426	1/10 mm	20 - 30
Точка на омекнување по ПК	EN 1427	°C	80 - 90
Точка на кртост по Frass	EN 12593	°C	≤ - 10
Растворливост во толуен	EN 12592	% m/m	≥ 99,0
Губиток на маса	EN 13303	% m/m	≤ 0,5
Густина на 25 °C	EN ISO 3838	kg/m ³	≥ 1000
Точка на палење	EN 22592	°C	≥ 250

ПРИМЕНА: ИБИТ 85/25 се користи за хидроизолација по топла постапка и за лепење на битуменски ленти по топла постапка.

ВГРАДУВАЊЕ: Индустрискиот битумен по топла постапка се нанесува на сува, чиста, обеспрашена и рамна површина. Најпрво подлогата се премачкува со основен премаз Битулит Б1. На исушениот основен премаз со изолаторска четка се нанесува растопениот битумен. Температурата на битуменот треба да биде околу 180°C.

АМБАЛАЖА: Се амбалажира во полиетиленски вреќи ~ 30 кг.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се складира во оригинална амбалажа, во покриен простор. За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.