

АСФАЛТОБИТ ЛМ

РАЗРЕДЕН ПОЛИМЕР БИТУМЕН ЗА ЛАДНА АСФАЛТНА МАСА ЗА КРПЕЊЕ УДАРНИ ДУПКИ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

ОПИС: Полимер битумен растворен во соодветен растворувач во вид на еднокомпонентна хомогена течност со црна боја. Оплеменет е со атхезивни промотори за битуменски врзива.

СВОЈСТВА: АСФАЛТОБИТ ЛМ ги задоволува барањата на МКС У.М3.030.

КАРАКТЕРИСТИКИ	МКС МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Вискозитет по STV на 25 °C отвор 10 mm на 25 °C	МКС EN 12846-2	s	1-2
Тек на дестилација до 190 °C до 225 °C до 315 °C до 360 °C	МКС EN 13358	%	< 9 10-27 30-45 < 47
Точка на палење	МКС EN 13358	°C	≥ 40
Пенетрација на остаток по дестилација	МКС EN 1426	1/10 mm	80-300
Растворливост	МКС EN 12592	%	≥ 99

ПРИМЕНА: АСФАЛТОБИТ ЛМ се применува за изработка на ладна асфалтна маса за крпење на ударни дупки на патишта во зимски услови. Подготвената ладна асфалтна смеса со Асфалтобит ЛМ, при соодветно складирање, може да се користи подолг временски период.

ВГРАДУВАЊЕ: По ладна постапка со претходно индиректно подгревање, со рачно или машинско мешање во принудна или гравитациона мешалка.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запалив.

АМБАЛАЖИРАЊЕ: Во лимени буриња.

ПОТРОШУВАЧКА: 6 до 8 % во ладната асфалтна маса.

СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор.

За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.