

ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

Број: 2110

**РБ 200 М**

**РАЗРЕДЕН ПОЛИМЕР БИТУМЕН**

ОПИС: Полимер битумен растворен во соодветен растворувач во вид на еднокомпонентна хомогена течност со црна боја.

СВОЈСТВА: РБ 200 М ги задоволува барањата на МКС У.М3.030.

КАРАКТЕРИСТИКИ	МКС МЕТОДА	ЕДИНИЦА МЕРКА	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Вискозитет по STV на 25 °C отвор 4 mm на 25 °C отвор 10 mm на 25 °C	МКС EN 12846-2	s	< 30 0-1
Тек на дестилација до 190 °C до 225 °C до 315 °C до 360 °C	МКС EN 13358	%	< 9 10-27 30-45 < 47
Точка на палење	МКС EN 13358	°C	≥ 40
Пенетрација на остаток по дестилација	МКС EN 1426	1/10 mm	80-300
Растворливост	МКС EN 12592	%	≥ 99

**ПРИМЕНА:** Се употребува како основен премаз за хидроизолација на влажна подлога и како врска помеѓу асфалтни површини.

**ВГРАДУВАЊЕ:** Се наносува со прскање, во суво време, на сува и чиста подлога, на температури над 10 °C.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Производот е запаллив.

**АМБАЛАЖИРАЊЕ:** Во лимени буриња.

**ПОТРОШУВАЧКА:** 600-800 гр/м<sup>2</sup>.

**СКЛАДИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ:** Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор.

За исправен транспорт е одговорен превозникот.

Системот за квалитет е усогласен со EN ISO 9001.

Напомена: На барање на купувачите одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.