

АЛУМИНОБИТ

Бр.2107

Завршен рефлектирачки премаз за заштита на хидроизолација

Опис на производ	Рефлектирачки завршен премаз за заштита на битуменска хидроизолација на база на битумен, растворувачи, адитиви и алуминиумски пигменти.
ЕН Стандард	EN 15322:2013
Идентичен со:	МКС EN 15322:2014



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Надворешен изглед	премаз во вид на паста со сребрена боја		
Вискозитет: време на истекување низ отвор 4mm на 25°C	EN12846-2	s	NPD
Одредување на адхезија на разредени и омекнати битуменски врзиви со метода на агрегат	EN15626	-	NPD
Сушивост	EN ISO 9117-1	h	не е условено
Точка на палење во отворен сад по Кливленд	EN ISO 2592	°C	≥35 класа 4
Растворливост	EN 12592	%	≥99 класа 2
Фракциона дестилација: -општ дестилат на 360°C -фракција на 225°C -фракција на 260°C -фракција на 315°C	EN 13358	%	51 класа 7 16,9 класа 3 46,0 класа 4 83,3 класа 4
ПК на остаток по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1427	°C	≥50 класа 3
Пенетрација на 25°C на остаток по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1426	1/10mm	< 50 класа 2
Долготрајност	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 14769	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
* NPD- Не се утврдени својствата			

Примена и вградување	ПРИМЕНА: Се употребува за завршен, заштитен и рефлектирачки слој на битуменска хидроизолација на рамни непроодни кровови. ВГРАДУВАЊЕ: Пред употреба производот треба добро да се промеша. Се нанесува врз битуменската хидроизолација во два слоја, во ладна состојба на минимум +5°C, со премачкување со четка, валјак или со прскање. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запалив. При работа во затворен простор треба да се обезбеди добро проветрување. ПОТРОШУВАЧКА: Потрошувачката изнесува 300-350g/m².
Пакување, транспорт и складирање	ПАКУВАЊЕ: Во лимени канти. СКЛАДИРАЊЕ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор. ТРАНСПОРТ: За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.