

АСФАЛТОБИТ ЛМ

Бр.2108

Разреден полимер битумен за ладна асфалтна мешавина за крпење ударни дупки во зимски услови

Опис на производ	Полимер битумен растворен во соодветен растворувач, во вид на еднокомпонентна хомогена течност со црна боја. Оплеменет е со атхезивни промотори за битуменски врзива.
EN Стандард	EN 15322:2013
Идентичен со:	МКС EN 15322:2014



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Вискозитет: време на истекување низ отвор 4mm на 25°C	EN12846-2	s	< 200 класа 2
Одредување на адхезија на разредени и омекнати битуменски врзива со метода на агрегат	EN15626	-	NPD
Сушивост	EN ISO 9117-1	h	не е условено
Точка на палење во отворен сад по Кливленд	EN ISO 2592	°C	≥35 класа 4
Растворливост	EN 12592	%	≥99 класа 2
Фракциона дестилација: -општ дестилат на 360°C -фракција на 225°C -фракција на 260°C -фракција на 315°C	EN 13358	%	< 55 класа 7 10-25 класа 3 35-60 класа 4 65-90 класа 4
ПК на остаток по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1427	°C	≥50 класа 3
Пенетрација на 25°C на остаток по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1426	1/10mm	< 150 класа 4
Долготрајност	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 14769	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран

* NPD- Не се утврдени својствата

Примена и вградување	ПРИМЕНА: Се применува за изработка на ладна асфалтна мешавина за крпење на ударни дупки на патишта во зимски услови. Подготвената ладна асфалтна мешавина со Асфалтобит ЛМ, при соодветно складирање, може да се користи подолг временски период. ВГРАДУВАЊЕ: Се вградува по ладна постапка со претходно индиректно подгревање, со рачно или машинско мешање во принудна или гравитациона мешалка. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запаллив. При работа во затворен простор треба да се обезбеди добро проветрување. ПОТРОШУВАЧКА: 6 до 8 % во ладната асфалтна мешавина.
Пакување, транспорт и складирање	ПАКУВАЊЕ: Во лимени буриња СКЛАДИРАЊЕ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор. ТРАНСПОРТ: За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.