

БИКУТОП В 3,5 kg РЕФЛЕКС

Бр.4322

Еластомерна (SBS) битуменска лента со влошка од стаклен воал, за завршен слој на хидроизолација на рамни непроодни кровови

Опис на производ	Полимер-модифицирана битуменска хидроизолациона лента произведена од еластомерна битуменска маса (SBS).	
EN стандард	EN 13707:2004+A2:2009	
Идентичен со:	MKS EN 13707:2013	
Површинска заштита	Горна страна:	Обоен минерален шкрилец
	Долна страна:	Полиетиленска фолија
Влошка	Стаклен воал	



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Видливи недостатоци	EN1850-1	-	без видливи недостатоци
Должина	EN1848-1	m	10 ± 0,4 %
Ширина	EN1848-1	m	1 ± 1 %
Правост	EN1848-1	20mm/10m	одговара
Маса	EN1849-1	kg/m ²	3,5 ± 0,3
Водонепропустливост	EN1928	kPa	≥60
Водонепропустливост по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1928	kPa	≥60
Паропропустност	EN 1931	μ	NPD
Сила на кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	N/50mm	350/250 -50
Издолжување при кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	%	≥2/2
Отпорност на статично оптеретување	EN12730/B	kg	≥15
Отпорност на удар	EN12691/A	mm	≥650
Отпорност на високи температури	EN1110	°C	≥ +100
Флексибилност на ниски температури	EN1109	°C	≤ -15
Отпорност на висока температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1110	°C	≥ +90
Флексибилност на ниска температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1109	°C	≤ -10
Отпорност на кинење на клинец: надолжно/попречно	EN12310-1	N	≥100/100
Отпорност на смокнување на спој	EN12317-1	N/50mm	поголемо од силата на кинење на лентата надвор од спојот
Отпорност на пробивање на корења	EN13948	-	-
Реакција на оган	EN13501-1	еврокласа	F
Отпорност при надворешен оган	EN13501-5	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
*NPD - не се утврдени својства			


БИКУТОП В 3,5 kg РЕФЛЕКС

Бр.4322


Еластомерна (SBS) битуменска лента со влошка од стаклен воал, за завршен слој на хидроизолација на рамни непроодни кровови

Примена и вградување

- Се применува за завршен, заштитен и декоративен слој во системот на битуменска хидроизолација на рамни непроодни кровови кај подлоги кои имаат потреба од флексибилност на ниски температури.
- Покрај УВ заштитната функција оваа лента истовремено служи и како хидроизолационен слој.
- Во системот на хидроизолација може да се вградува како еден слој или да се комбинира со други видови на битуменски ленти, во повеќе слоеви.




рамни кровови



санација на хидроизолација




- Вградувањето се врши со заварување по целата површина на лентите со помош на пламеници /брениери, со преклоп на лентите од 10 cm.



Пакување, транспорт и складирање

- Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитетни од директно влијание на сонце.
- Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура $\geq +5^{\circ}\text{C}$.
- Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот.



Останати информации

- На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.