

БИМИЗОЛ

Бр.2201

Ладна еластомерна битуменска паста за хидроизолација

Опис на производ	Еластомерна битуменска паста за хидроизолација по ладна постапка, на база на битумен, еластомери (SBS), полнители и растворувачи.
Стандард	МКС У.М3.240



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Надворешен изглед	Еднокомпонентен црно обоен премаз во вид на паста		
Точка на омекнување по ПК по отпарување	МКС Б.Х8.613	°C	≥ 130
Пенетрација на 25°C по отпарување	МКС Б.Х8.612	1/10 mm	≥ 20
Процент на полимербитумен	МКС У.М8.085	%	≥ 40
Процент на растворувачи	МКС У.М8.085	%	≥ 30
Постојност на висока температура	МКС У.М8.085	°C	≥ + 100
Постојност на ниска температура	МКС У.М8.085	°C	≤ - 15
Прионливост на подлогата	МКС Х.08.059	-	добра
Точка на палење во отворен сад по Кливленд	EN ISO 2592	°C	≥ 35
Водонепропустливост 20 kPa; 8 часа	МКС У.М8.085	mPa	водонепропусен

Примена и вградување	<ul style="list-style-type: none"> ПРИМЕНА: БИМИЗОЛ се применува за хидроизолација на рамни кровови (рамни површини, продори, сливници) и мокри чворови (купатила, перални); за заштита од корозија на метални површини, цевководи и цистерни и за санација и репарација на стари објекти. Се аплицира на најразлични подлоги по ладна постапка (бетон, метал, дрво, стара хидроизолација и сл). ВГРАДУВАЊЕ: Пред употреба производот треба добро да се промеша. Бимизолот се наноси на сува, чиста обеспашена и рамна површина. Најпрво подлогата се премачкува со основен прајмер Битулит Б1. На исушениот основен прајмер со глетарка се наноси Бимизол во количина од 2-3кг, се армира со стаклена мрежа, а по 24 часа се наноси вториот слој. Ваквиот систем на хидроизолација е соодветен на систем со две хидроизолациони ленти. Кај непроодни рамни кровови за заштита, исушениот втор слој се премачкува со рефлектирачки слој, боја Алуминобит. Кај проодните површини заштитата се врши со соодветна механичка заштита. При санација на кровови, претходно се чисти и крпи старата хидроизолација, а потоа се применува наведената постапка за вградување. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запалив. При работа во затворен простор треба да се обезбеди добро проветрување. ПОТРОШУВАЧКА: Зависно од видот на подлогата, потрошувачката изнесува 4 -5 kg/m² нанесен во два слоја.
Пакување, транспорт и складирање	<ul style="list-style-type: none"> ПАКУВАЊЕ: Во лимени канти СКЛАДИРАЊЕ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор. ТРАНСПОРТ: За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	<ul style="list-style-type: none"> На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.