

БИМПЛАСТ П 3 mm /К

Бр.4129

Битуменска лента за хидроизолација од оксидиран битумен со влошка од полиестерски филц

Опис на производ	Битуменска хидроизолациона лента произведена од оксидиран битумен.	
EN стандард	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006	
Идентичен со:	MKS EN 13707:2013 MKS EN13969:2006/A1:2008	
Површинска заштита	Горна страна:	Полиетиленска фолија 
	Долна страна:	Полиетиленска фолија 
Влошка	Полиестерски филц	




Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Видливи недостатоци	EN1850-1	-	без видливи недостатоци
Должина	EN1848-1	m	10 ± 0,4 %
Ширина	EN1848-1	m	1 ± 1 %
Правост	EN1848-1	20mm/10m	одговара
Дебелина	EN1849-1	mm	3,0 ± 0,2
Водонепропустливост	EN1928	kPa	≥ 50
Водонепропустливост по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1928	kPa	≥ 50
Паропропустност	EN 1931	μ	NPD
Сила на кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	N/50mm	550/400 -50
Издолжување при кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	%	25/25 ±5
Отпорност на статично оптеретување	EN12730/B	kg	≥ 5
Отпорност на удар	EN12691/A	mm	≥ 500
Отпорност на високи температури	EN1110	°C	≥ +70
Флексибилност на ниски температури	EN1109	°C	≤ +4
Отпорност на висока температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1110	°C	≥ + 70
Флексибилност на ниска температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1109	°C	≤ +6
Отпорност на кинење на клинец: надолжно/попречно	EN12310-1	N	≥ 100/100
Отпорност на смокнување на спој	EN12317-1	N/50mm	поголемо од силата на кинење на лентата надвор од спојот
Отпорност на пробивање на корења	EN13948	-	NDP
Реакција на оган	EN13501-1	еврокласа	F
Отпорност при надворешен оган	EN13501-5	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
*NPD - не се утврдени својства			

БИМПЛАСТ П 3 mm /К

Бр.4129

Битуменска лента за хидроизолација од оксидиран битумен со влошка од полиестерски филц

<p>Примена и вградување</p>	<ul style="list-style-type: none"> Се применува за подземни хидроизолации на објекти за заштита од влага и вода. Во системот на хидроизолација се вградува во еден или во повеќе слоеви, или се комбинира со други видови на битуменски ленти (вклучително и во надземни системи на хидроизолација).  <p>подземна хидроизолација</p> <ul style="list-style-type: none"> Вградувањето се врши со заварување по целата површина на лентите со помош на пламеници /брениери, со преклоп на лентите од 10 cm. 
<p>Пакување, транспорт и складирање</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитетни од директно влијание на сонце. Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура $\geq +5^{\circ}\text{C}$. Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. 
<p>Останати информации</p>	<ul style="list-style-type: none"> На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.