

БИМПЛАСТ В 4 kg /К

Бр.4169

Битуменска лента за хидроизолација од оксидиран битумен со влошка од стаклен воал

Опис на производ	Битуменска хидроизолациона лента произведена од оксидиран битумен.		
EN стандард	EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006		
Идентичен со:	MKS EN13969:2006/A1:2008		
Површинска заштита	Горна страна:	Полиетиленска фолија	
	Долна страна:	Полиетиленска фолија	
Влошка	Стаклен воал		






Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Видливи недостатоци	EN1850-1	-	без видливи недостатоци
Должина	EN1848-1	m	10 ± 0,4 %
Ширина	EN1848-1	m	1 ± 1 %
Правост	EN1848-1	20mm/10m	одговара
Маса	EN1849-1	kg/m ²	4,0 ± 0,2
Водонепропустливост	EN1928	kPa	≥40
Водонепропустливост по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1928	kPa	≥40
Паропропустност	EN 1931	μ	NPD
Сила на кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	N/50mm	300/200 -30
Издолжување при кинење: надолжно/попречно	EN12311-1	%	≥2/2
Отпорност на статично оптеретување	EN12730/B	kg	≥ 2
Отпорност на удар	EN12691/A	mm	≥ 400
Отпорност на високи температури	EN1110	°C	≥ +70
Флексибилност на ниски температури	EN1109	°C	≤ + 4
Отпорност на висока температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1110	°C	≥ +70
Флексибилност на ниска температура по вештачко стареење (12 недели/70°C)	EN 1296/ EN 1109	°C	≤+6
Отпорност на кинење на клинец: надолжно/попречно	EN12310-1	N	≥50/50
Отпорност на смокнување на спој	EN12317-1	N/50mm	поголемо од силата на кинење на лентата надвор од спојот
Отпорност на пробивање на корења	EN13948	-	-
Реакција на оган	EN13501-1	еврокласа	F
Отпорност при надворешен оган	EN13501-5	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
*NPD - не се утврдени својства			

БИМПЛАСТ В 4 kg /К

Бр.4169

Битуменска лента за хидроизолација од оксидиран битумен со влошка од стаклен воал

Примена и вградување	- Се применува за хидроизолација на подземни делови на објекти со помали барања. - Се применува за хидроизолација на подземни метални цевководи и резервоари. - Во системот на хидроизолација се вградува во еден или повеќе слоеви или се комбинира со други видови на битуменски ленти.  подземна хидроизолација  подземни цевководи и резервоари - Вградувањето се врши со заварување по целата површина на лентите со помош на пламеници /бренери, со преклоп на лентите од 10 cm. 
Пакување, транспорт и складирање	- Ролните се складираат во вертикална положба, во сув и покриен простор, заштитетни од директно влијание на сонце. - Во зимски услови пред употреба, ролните треба да бидат складирани најмалку 24 часа на температура $\geq +5^{\circ}\text{C}$. - Ролните се транспортираат во вертикална положба. За исправен транспорт е одговорен превозникот. 
Останати информации	На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на битуменска лента за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.