

# БИТ - 20/30

Бр.0103

## Битумен за патишта

Опис на производ	БИТ- 20/30 е битумен за патишта.
ЕН стандард	EN 12591:2009
Идентичен со:	МКС EN 12591:2012

Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Пенетрација на 25°C	EN1426	1/10 mm	20-30
Точка на омекнување по ПК	EN1427	°C	55-63
Точка на кршење по FRASS	EN12593	°C	-
Растворливост	EN12592	%	≥99
Точка на палење	EN ISO 2592	°C	≥240
Динамичен вискозитет на 60°C	EN 12596	Pa.s	NPD
Кинематичен вискозитет на 135°C	EN 12595	mm <sup>2</sup> /s	NPD
<b>Отпорност на стареење на 163°C</b> EN12607-1			
Задржана пенетрација	EN1426	%	≥ 55
Зголемување на точката на омекнување	EN1427	°C	≤ 8
Промена на маса	EN12607-1	%	≤ 0,5
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
*NPD - не се утврдени својства			

Примена и вградување	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ПРИМЕНА:</b> Се користи како врзивно средство во асфалтните мешавини од типот лиен асфалт.</li> <li><b>ВГРАДУВАЊЕ:</b> Вградувањето се врши по технологија за подготовка на соодветна асфалтна мешавина.</li> </ul>
Пакување, транспорт и складирање	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>СКЛАДИРАЊЕ:</b> Се складира во резервоари, а се транспортира во топла состојба со автоцистерни.</li> <li><b>ТРАНСПОРТ:</b> За исправен транспорт е одговорен превозникот.</li> </ul>
Останати информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.</li> </ul>