

БИТ – 35/50

Бр.0102

Битумен за патишта

Опис на производ	БИТ- 35/50 е битумен за патишта.
EN стандард	EN 12591:2009
Идентичен со:	МКС EN 12591:2012

Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Пенетрација на 25°C	EN1426	1/10 mm	35-50
Точка на омекнување по ПК	EN1427	°C	50-58
Точка на кршење по FRASS	EN12593	°C	≤ -7
Растворливост	EN12592	%	≥99
Точка на палење	EN ISO 2592	°C	≥240
Динамичен вискозитет на 60°C	EN 12596	Pa.s	NPD
Кинематичен вискозитет на 135°C	EN 12595	mm ² /s	NPD
Отпорност на стареење на 163°C	EN12607-1		
Задржана пенетрација	EN1426	%	≥ 53
Зголемување на точката на омекнување	EN1427	°C	≤ 8
Промена на маса	EN12607-1	%	≤ 0,5
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран

*NPD - не се утврдени својства

Примена и вградување	<ul style="list-style-type: none"> ПРИМЕНА: Се користи како врзивно средство во асфалтните мешавини од типот на асфалтен бетон и битуменизиран агрегат. ВГРАДУВАЊЕ: Вградувањето се врши по технологија за подготовка на соодветна асфалтна мешавина.
Пакување, транспорт и складирање	<ul style="list-style-type: none"> СКЛАДИРАЊЕ: Се складира во резервоари, а се транспортира во топла состојба со автоцистерни. ТРАНСПОРТ: За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	<ul style="list-style-type: none"> На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.