

БИТУЛИТ ЕКО

Бр.2112

Битуменски основен прајмер на база на вода

Опис на производ	Битулит ЕКО е битуменски прајмер на база на вода, кој во својот состав не содржи органски растворувачи.
ЕН Стандард	EN 15322:2013
Идентичен со:	МКС EN 15322:2014



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Вискозитет: време на истекување низ отвор 4mm на 25°C	EN12846-2	s	< 200 класа 2
Одредување на адхезија на разредени и омекнати битуменски врзиви со метода на агрегат	EN15626	-	NPD
Сушивост	EN ISO 9117-1	h	3-4 часа не е условено
Точка на палење во отворен сад по Кливленд	EN ISO 2592	°C	не е запалив
Растворливост	EN 12592	%	≥99 класа 2
Густина на 20°C	ISO 2811-1	g/ml	≥0,90
Фракциона дестилација: -општ дестилат на 360°C -фракција на 225°C -фракција на 260°C -фракција на 315°C	EN 13358	%	NPD
ПК на остаток по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1427	°C	≥39 класа 5
Пенетрација на 25°C на остаток по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1426	1/10mm	< 220 класа 5
Долготрајност	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 14769	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
* NPD- Не се утврдени својствата			

Примена и вградување	■ ПРИМЕНА: Се применува како основен премаз, прајмер за врска на подлогата (бетон, челик, дрво) со битуменската хидроизолација. ■ ВГРАДУВАЊЕ: Рамномерно се нанесува со четка, ваљак или со прскање на сува и чиста површина. Вградувањето не треба да се врши на температури под +5°C. ■ ПОТРОШУВАЧКА: Зависно од порозноста и типот на подлогата, 300-400g/m². ■ РОК НА ТРАЕЊЕ: Може да се чува 6 месеци во оригинално затворено пакување, на температура над +5°C.
Пакување, транспорт и складирање	■ ПАКУВАЊЕ: Во лимени канти или пластична амбалажа. ■ СКЛАДИРАЊЕ: Температурата на складирање на Битулит ЕКО не смее да биде пониска од +5°C. При складирање над шест месеци производот треба повремено на соодветен начин да се промеша. Битулит ЕКО постар од шест месеци може да се употребува, доколку не дошло до распаѓање во амбалажата, но претходно треба добро да се промеша. ■ ТРАНСПОРТ: За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	■ На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.