ТЕХНИЧКИ ЛИСТ

БМЦ-С

Бр.1102

Битуменска маса за заштита од корозија на метални цевководи

Опис на производ	Хомогена смеса од оксидиран битумен и минерален полнител во цврста состојба.
Стандард	**DIN 30673:2019**

Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Точка на омекнување по ПК	МКС EN 1427	°C	≥ 100
Пенетрација на 25°C	МКС EN 1426	1/10mm	≤ 20
Течење: 70°C; 20h; 45°C; 5mm	DIN 30673	mm	≤ 6
Точка на кршење по FRASS	МКС EN 12593	°C	≤ -10
Удар на кугла: 2m‘; 0°C	DIN 30673	°C	≤ 0
Печатник: 25 N/cm^2; 25°C; 24h		mm	≤ 17
Процент на полнител		%	≤ 40
Таложење на полнител		%	≤ 5
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран

Примена и вградување	▪ **ПРИМЕНА:** Се применува за антикорозивна заштита на подземни метални цевководи, гасоводи, цистерни, резервоари, бродски лимови и сл. Штити од влага, вода и агресивни геохемиски влијанија. ▪ **ВГРАДУВАЊЕ:** Се вградува по топла постапка, со специјална опрема за таа намена, а може и со четка или со прскање во еден или повеќе слоеви. Се нанесува на сува, чиста и обеспрашена подлога. Најпрво на металната подлога се нанесува основен прајмер за метални површини БЛЦ-А (битуменски лак за цевки) со четка, прскање или потопување. На исушениот прајмер се нанесува топлата битуменска маса во еден или повеќе слоеви. Премазите на битуменска маса се армираат со различни материјали за таа намена, како на пример импрегниран стаклен воал и сл. Како завршен премаз може да се користи варно млеко.
Пакување,транспорт и складирање	▪ Се пакува во силиконизирана хартиена амбалажа од ~ 20 kg. ▪ Се транспортира во оригинална амбалажа и се складира во покриен простор. ▪ За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	▪ На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.

БИМ а.д. Свети Николе, ул. Железничка 164, 2220 Св.Николе; Р.С.Македонија
Тел. +389 32 455 377;455 177 | Претставништво Скопје +389 2 3227 908
mail: komercija@bim.com.mk; bim@t.mk | web: www.bim.com.mk