

## БМП

Бр.1101

### Битуменска маса за лепење паркет

Опис на производ	Хомогена смеса од оксидиран битумен и минерален полнител, во цврста состојба.
Стандард	МКС 1027:2026



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Содржина на битумен	МКС У.М8.085	%	≥ 60
Содржина на полнител	МКС Б.Х8.622	%	≤ 40
Точка на омекнување по ПК	МКС EN 1427	°C	≥ 85
Таложее во загреана состојба на 180°C	Анекс А (а)	%	≤ 10
Постојанот на висока температура °C: +70°C; 2h	Анекс А (b)	°C	+70
Постојанот на ниска температура	Анекс А (b)	°C	0°C
Водонепропустливост: 20кРа; 8h	Анекс А (c)	кРа	водонепропусен
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран

Примена и вградување	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ПРИМЕНА:</b> Се користи за лепење паркет и други видови дрвени подни облоги.</li> <li><b>ВГРАДУВАЊЕ:</b> Битуменската маса се наноси на сува, чиста, обеспашена и рамна површина по топла постапка. Најпрво подлогата се премачкува со основен прајмер Битулит Б1. На исушениот основен прајмер со изолаторка четка се наноси растопената битуменска маса. Температурата на масата треба да биде 160-180°C. Потоа се пристапува кон положување на паркетот. Премачканата површина со битуменската маса не смее да има прашина, дрвени струготини и сл.</li> </ul>
Пакување, транспорт и складирање	<ul style="list-style-type: none"> <li>Се пакува во лимени канти од 20 kg.</li> <li>Се транспортира во оригинална амбалажа и се складира во покриен простор.</li> <li>За исправен транспорт е одговорен превозникот.</li> </ul>
Останати информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.</li> </ul>