

## ИБИТ – 95/25

Бр.0206-1

### Индустриски битумен

Опис на производ	ИБИТ- 95/25 е оксидиран индустриски битумен во цврста состојба.
Усогласен со	т.3 од Анекс № 3 до точка 2 од Ред № RD-02-14-1329 од 03.12.2015 година.



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Пенетрација на 25°C	EN1426	1/10 mm	20-30
Точка на омекнување по ПК	EN1427	°C	90-100
Точка на кршење по FRASS	EN12593	°C	-
Растворливост	EN12592	%	≥99
Точка на палење	EN ISO 2592	°C	≥250
Губиток на маса	EN13303	%	≤ 0,5
Густина на 25°C	EN ISO 3838 EN15326	kg/m <sup>3</sup>	≥1000
Динамичен вискозитет на 60°C	EN 12596	Pa.s	NPD
Кинематичен вискозитет на 135°C	EN 12595	mm <sup>2</sup> /s	NPD
<b>Отпорност на стареење на 163°C</b> EN12607-1			
Задржана пенетрација	EN1426	%	-
Зголемување на точката на омекнување	EN1427	°C	-
Промена на маса	EN12607-1	%	≤ 0,5
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
*NPD - не се утврдени својства			

Примена и вградување	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ПРИМЕНА:</b> Се користи за хидроизолација и за лепење на битуменските ленти по топла постапка.</li> <li><b>ВГРАДУВАЊЕ:</b> На сува, чиста и обеспрашена подлога се премачкува основен прајмер Битулит Б1. На исушениот прајмер со изолаторска четка се нанесува растопениот битумен по топла постапка. Температурата на битуменот треба да биде околу 180°C.</li> </ul>
Пакување, транспорт и складирање	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ПАКУВАЊЕ:</b> Се амбалажира во полиетиленски вреќи ~30кг или во лимени буриња.</li> <li><b>СКЛАДИРАЊЕ:</b> Се складира во оригинална амбалажа, во покриен простор.</li> <li><b>ТРАНСПОРТ:</b> За исправен транспорт е одговорен превозникот.</li> </ul>
Останати информации	<ul style="list-style-type: none"> <li>На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.</li> </ul>