

## КС – 65

Бр.3211

### Катјонска стабилна битуменска емулзија

Опис на производ	Хомоген дисперзен систем, без цврсти примеси, составен од битумен дисперзиран во вид на ситни честички во вода, која што содржи соодветно катјон-активно емулгирачко средство.
EN Стандард	EN 13808:2013
Идентичен со:	МКС EN 13808:2014



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Надворешен изглед	EN 1425		темно кафеава течност класа 1
Содржина на битумен	EN 1428	%	63-67 класа 7
Вискозитет со STV апарат на 40°C, отвор 4mm	EN 12846-1	s	5-70 класа 5
pH вредност	EN 12850	-	< 7
Брзина на распаѓање	EN 13075-1	-	70-155 класа 3
Хомогеност- остаток од просејување на сито 0,5mm	EN 1429	%	≤ 0,5 класа 4
Хомогеност при испорака- остаток на сито 0,5mm	EN 1429	%	≤ 0,5 класа 4
Адхезија за камен агрегат	EN 13614	%	≥ 90 класа 3
Дуктилитет	EN 13589	J/cm <sup>2</sup>	NPD
Карактеристики на битуменот по испарување: -Пенетрација на 25°C -Точка на омекнување по ПК	EN 13074-1/1426 EN 13074-1/1427	1/10mm °C	≤ 220 класа 5 ≥ 39 класа 7
Карактеристики на битуменот по испарување, по стабилизација и стареење: -Пенетрација на 25°C -Точка на омекнување по ПК	EN 13074-1/14895 EN 13074-1/1426 EN 13074-1/1427	ден	NPD NPD
Долготрајност	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 14769	-	NPD
Содржина на опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран		
*NPD- Не се утврдени својствата			

Примена и вградување	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ПРИМЕНА:</b> Се употребува за рециклирање на стар асфалт, за изработка на битуменски мил (slurry seal), изработка на асфалт и за стабилизирање на подлогата.</li> <li>▪ <b>ВГРАДУВАЊЕ:</b> По технологија на вградувачот</li> <li>▪ <b>РОК НА УПОТРЕБА:</b> 8 недели.</li> </ul>
Пакување, транспорт и складирање	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ПАКУВАЊЕ:</b> Во лимени буриња, пластични канистри или автоцистерни.</li> </ul>

## КС – 65

Бр.3211

### Катјонска стабилна битуменска емулзија

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>СКЛАДИРАЊЕ:</b> Температурата на складирање на КС-65 треба да е повисока од +5°C. Битуменската емулзија постара од осум недели, треба повремено да се меша на соодветен начин и може да се користи доколку нема распаѓање во амбалажата, но пред употреба пак треба добро да се премеша.</li><li>▪ <b>ТРАНСПОРТ:</b> За исправен транспорт е одговорен превозникот.</li></ul>
Останати информации	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.</li></ul>