


ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-138/03.06.2025 год.
Бр.2110-1/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:			
1.Единствена идентификациска ознака на производот:	РБ 200 ПмБ		
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:	Разреден полимер битумен ➤ да се види на етикетата на производот		
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	се применува како основен премаз,прајмер за врска со подлогата(бетон, челик, дрво и др.) со битуменската хидроизолација; за заштита од корозија на метални површини; за заштита на бетонски површини под земја; како врска помеѓу асфалтни слоеви и сл; EN 15322:2013 идентичен со MKC EN 15322:2014		
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	« БИМ » а.д. Град Свети Николе,ул.Железничка бр.164,Северна Македонија		
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	Систем 2+		
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	СЕРТМАТ ЕООД гр. София 1619, бул.“Цар Борис III” No. 281, Бугарија		
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производство № 2928-CPR-138/03.06.2025 год.			
7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оцена:	Не се применува		
8. Декларирани својства			
Суштествени карактеристики	Својства		Хармонизирана техничка спецификација
	Метода	Мерка	Вредност
Вискозитет–време на истекување низ отвор 4mm на 25°C	EN 12846-2	s	< 200 класа 2
Растворливост	EN 12592	%	≥ 99,0 класа 2
Точка на палење	EN ISO 2592	°C	≥ 35 класа 4
Одредување на адхезија на разредени и омекнати битуменски врзиви со метода на агрегат	EN 15626	-	NPD
Фракциона дестилација: - општ дестилат на 360 °C - фракција на 225°C - фракција на 260 °C - фракција на 315 °C	EN 13358	%	< 55 класа 7 10-25 класа 3 35-60 класа 4 65-90 класа 4
Пенетрација по дестилација на 25 °C	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1426	0,1 mm	< 150 класа 4
Точка на омекнување по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1427	°C	≥ 50 класа 3
Долготрајност	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 14769	-	NPD
Опасни материи	не содржи состојки на азбест или катран		
*NPD- не се утврдени својствата			
9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираниите својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.			

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

