

РБ -200

Бр.2104

Разреден битумен за патишта

Опис на производ	Битумен разреден во соодветен растворувач во вид на еднокомпонентна хомогена течност со црна боја.
ЕН Стандард	EN 15322:2013
Идентичен со:	МКС EN 15322:2014



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Вискозитет: време на истекување низ отвор 4mm на 25°C	EN12846-2	s	< 200 класа 2
Одредување на адхезија на разредени и омекнати битуменски врзиви со метода на агрегат	EN15626	-	NPD
Сушивост	EN ISO 9117-1	h	не е условено
Точка на палење во отворен сад по Кливленд	EN ISO 2592	°C	≥35 класа 4
Растворливост	EN 12592	%	≥99 класа 2
Густина на 20°C	ISO 2811-1	g/ml	≥0,90
Фракциона дестилација: -општ дестилат на 360°C -фракција на 225°C -фракција на 260°C -фракција на 315°C	EN 13358	%	< 55 класа 7 10-25 класа 3 35-60 класа 4 65-90 класа 4
ПК на остаток по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1427	°C	≥39 класа 5
Пенетрација на 25°C на остаток по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1426	1/10mm	< 220 класа 5
Долготрајност	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 14769	-	NPD
Содржина на опасни материји	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
* NPD- Не се утврдени својствата			

Примена и вградување	ПРИМЕНА: Се употребува како битуменски премаз за заштита на бетонски површини во допир со земја, како сврзувачки слој помеѓу бетонска или стара асфалтна подлога и асфалтен слој. Се користи и како прајмер при хидроизолација на мостови со битуменски ленти. ВГРАДУВАЊЕ: Се нанесува со четка, валјак или прскање, на суво време, на сува и чиста подлога, на температури над +5°C. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запалив. При работа во затворен простор треба да се обезбеди добро проветрување. ПОТРОШУВАЧКА: 400-450g/m² во зависност од подлогата и намената.
Пакување, транспорт и складирање	ПАКУВАЊЕ: Во лимени канти или лимени буриња. СКЛАДИРАЊЕ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор. ТРАНСПОРТ: За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.