

ИЗЈАВА ЗА СВОЈСТВА

№ 2928-CPR-138/03.06.2025год.
Бр. 2103/25

Во согласност со Регулатива 305/2011/ЕУ на Европски парламент и на Совет на ЕУ од 9 март 2011 година (Регулатива за градежни производи-CPR) за градежни производи:

1.Единствена идентификациска ознака на производот:	БЛЦ- А тиксотропен битуменски лак за цевки ➤ да се види на етикетата на производот се применува како основен премаз, прајмер за врска со подлогата со битуменската хидроизолација; за заштита од корозија на метални површини; EN 15322:2013 идентичен со МКС EN 15322:2014 « БИМ » а.д Град Свети Николе,ул.Железничка бр.164,Северна Македонија Систем 2+ СЕРТМАТ ЕООД гр. Софија 1619, бул.“Цар Борис III” No. 281, Българија
2. Тип, партија, сериски број или некој друг елемент кој овозможува идентификација на градежниот производ:	
3.Примена или употреба на градежни производи во согласност со важечката хармонизирана техничка спецификација, како што предвидува производителот:	
4. Име, регистрирано трговско име или заштитен знак и адреса за контакт на производителот:	
5. Систем или системи на оценување или проверка на постојаност на својствата на градежниот производ:	
6. Нотифицираниот орган за оценување на соодветството на градежните производи:	
со Идентификационен број NB 2928 од регистарот на Европската комисија изврши првоначелна контрола и фабричка контрола на производство и постојан надзор, оценување и вреднување на контролата на производството по систем 2+ и издаде сертификат за усогласеност на фабричка контрола на производство	
№ 2928-CPR-138 /03.06.2025 год.	

7.Во случај на Изјава за својства која се однесува на градежен производ за кој е издадена Европска техничка оцена:	Не се применува
--	------------------------

8. Декларирани својства				Хармонизирана техничка спецификација
Суштествени карактеристики	Својства			
	EN метода	Един. мерка	Вредност	
Вискозитет – време на истекување низ отвор 4mm на 25°C	EN 12846-2	s	< 200 класа 2	EN 15322:2013 идентичен со МКС EN 15322:2014
Растворливост	EN 12592	%	≥ 99,0 класа 2	
Точка на палење	EN ISO 2592	°C	≥ 35 класа 4	
Одредување на адхезија на разредени и омекнати битуменски врзиви со метода на агрегат	EN 15626	-	NPD	
Фракциона дестилација: - општ дестилат на 360°C - фракција на 225°C - фракција на 260°C - фракција на 315°C	EN 13358	%	< 55 класа 7 10-25 класа 3 35-60 класа 4 65-90 класа 4	
Пенетрација по дестилација на 25°C	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1426	0,1 mm	< 50 класа 2	
Точка на омекнување по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1427	°C	≥ 55 класа 2	
Долготрајност	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 14769	-	NPD	
Опасни материји	не содржи состојки на азбест или катран			

*NPD- не се утврдени својствата

9. Декларираните својства на производот наведени во точките 1 и 2 одговараат на декларираните својства во точка 8. Оваа Изјава за својства е издадена исклучиво со одговорност на производителот, наведен во точка 4.

Потпишал за и во име на производителот
Свети Николе
03.06.2025 год.



Генерален директор
Слободан Ивановски

