

БЛЦ-А

Бр.2103

Битуменски лак за цевки

Опис на производ	Тиксотропен битуменски лак за цевки произведен од битумен, адитиви и растворувачи.
ЕН Стандард	EN 15322:2013
Идентичен со:	МКС EN 15322:2014



Технички карактеристики	Метода	Мерка	Декларирана вредност
Вискозитет: време на истекување низ отвор 4mm на 25°C	EN12846-2	s	< 200 класа 2
Одредување на адхезија на разредени и омекнати битуменски врзиви со метода на агрегат	EN15626	-	NPD
Сушивост	EN ISO 9117-1	h	не е условено
Точка на палење во отворен сад по Кливленд	EN ISO 2592	°C	≥35 класа 4
Растворливост	EN 12592	%	≥99 класа 2
Густина на 20°C	ISO 2811-1	g/ml	≥0,90
Фракциона дестилација: -општ дестилат на 360°C -фракција на 225°C -фракција на 260°C -фракција на 315°C	EN 13358	%	< 55 класа 7 10-25 класа 3 35-60 класа 4 65-90 класа 4
ПК на остаток по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1427	°C	≥55 класа 2
Пенетрација на 25°C на остаток по дестилација	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 1426	1/10mm	< 50 класа 2
Долготрајност	EN 13074-1 EN 13074-2 EN 14769	-	NPD
Содржина на опасни материи	-	-	не содржи состојки на азбест или катран
* NPD- Не се утврдени својствата			

Примена и вградување	ПРИМЕНА: Се применува како основен премаз (прајмер) за заштита од корозија на метални површини, за премачкување на подлогата за врска пред изведување на хидроизолација со битуменски маси, ленти или пасти. Служи за подобро пенетрирање во подлогата и нејзино обеспрашување. ВГРАДУВАЊЕ: Се нанесува по ладна постапка, со премачкување со четка или ваљак, со прскање или со специјална опрема. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот е запалив. При работа во затворен простор треба да се обезбеди добро проветрување. ПОТРОШУВАЧКА: 200-250g/m².
Пакување, транспорт и складирање	ПАКУВАЊЕ: Во лимени канти или лимени буриња. СКЛАДИРАЊЕ: Се складира во оригинална и добро затворена амбалажа, во покриен и проветрен простор. ТРАНСПОРТ: За исправен транспорт е одговорен превозникот.
Останати информации	На барање на купувачот одредени карактеристики на производот може да се променат. Наведените податоци се валидни и се темелат на статистички контроли на квалитетот. За неправилен избор на производот за одредена намена и за неправилно вградување, производителот нема одговорност. Производителот одговара за декларираниот квалитет.